


Hesse PURA-NATURA HDE 52-0

Mengverhouding: 10 : 1 vol.dln met Hesse
PURA-NATURA-verharder HDR 72



Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.parquet.hesse-lignal.com



Het recept is vrij van
houtverduurzamings-
middelen, giftige zware
metalen, formaldehyde,
ftalaat weekmakers, CMR
stoffen, cat. 1 en 2,
vluchtige halogeene
verbindingen

nMP

voldoet aan de DIN EN
71-3:2002-11 (Veiligheid
voor kinderspeelgoed)



Het product voldoet aan de
richtlijnen van
oplosmiddelhoudende
verven en lakvoorschrift
ChemVOCFarbV- van
23-12-2004 (Decopaint
richtlijn)



Volgens DIBT regels op
rest-emissie getest
bouwproduct,
Toelatingsnummer
Z-157.10-61

Volgens DIBT regels op
rest-emissie getest
bouwproduct

Productomschrijving

Tweecomponenten Hydro-Acrylaat-PUR lak,
slijtvast, taai-elastisch, lichter van kleur
makend, stompmat, lichtecht
met met zeer goede slijtvastheid tegen
voetsporen en de meest voorkomende
huishoud chemicalien. De natuurlijke uitstraling
van het hout blijft behouden.
Systeemplak, waarmee kan worden gegrond en
afgelakt voor lichte houtsoorten.
Volgens DIBT regels op rest-emissie getest
bouwproduct

Toepassingsgebieden

In woonbereik en ook voor sterk belopen
parket en houten vloeren.

Verwerkingstips

Twee laklagen met 100 - 120 g/m² op
zorgvuldig voorbereide ondergronden
De oppervlakte moet: grondig geschuurd
worden tot op blank hout, droog en vrij van olie,
vet, was, siliconen en schuurstof zijn.
Ondergrondbehandeling: vakkundig verlegde
parketten. Laatste schuurbeurt tot korrelgrootte
100 - 120/ stofvrij maken.
Tussenschuren korrelgrootte 120 - 150/ stofvrij
maken.
De kwaliteit van het schuurwerk is bepalend
voor het resultaat van het geheel. De verharder
toevoegen aan de lak in de originele bus en
onmiddellijk 1 - 2 min. goed schudden. Niet
mengen in de lakemmer. Ook bij de aanmaak
van kleine hoeveelheden de mengverhouding
goed in acht nemen en goed schudden. Het
mengsel binnen de aangegeven verwerkingstijd
gebruiken. Lak gemengd met verharder niet in
gesloten verpakking opslaan.
Geen elektrische roerapparaten gebruiken;
gevaar voor schuim- en blaasvorming

Verwerkingstijd

2 - 3 h bij 20°C

Potlife

3 - 4 h bij 20°C

Droging

Afhankelijk van de lakopbrengst, lak- en
omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid,
aanbrengtechniek en de ondergrond.
Schuur- en overlakbaarheid: na 2 - 3 h 20°C
bij een R.V van 65%. Beloopbaar: na 8 h 20°C
Doorharding: na 10 d 20°C
De parketvloer mag niet afgedekt worden met
vloerbedekking of folie voordat de eindhardheid
is bereikt

Procedurevoorbeeld

parket, eiken

- Schuurbehandeling van het hout korrelgrootte 100
- aanbrengen 2 x 100 - 120 g/m²
Hesse PURA-NATURA
met een geschikte rol
- tussendroging min. 2 - 3 h 20°C
- tussenschuren korrelgrootte 120
- tussenschuren voor de laatste laklaag met
een éénschijfschuurmaschine met een
gaasschijf korrelgrootte 120
- beloopbaar na droging min. 8 h 20°C
- vol belastbaar na 10 d 20°C

Glansgraad

2-4 glans/125 µm

stompmat
DIN 67530 / 60°
opzetje op zwart/wit
kaart

Technische gegevens

Leveringsvorm:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Afleveringsviscositeit:	30 - 40 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Vaste bestanddelen :	34 - 35 % na menging
Soortelijke massa:	1,02 - 1,03 kg/l bij 20°C
Houdbaarheid:	1 jaar in gesloten originele verpakking
Opslagtemperatuur:	10 - 30°C
Het nieuwste product-veiligheidsblad raadplegen!	

Applicatieprocedure

Voor het gebruik goed schudden!
Spuitechniek: mogelijk
Verharder samen met lak in org. bus goed
schudden 1 - 2 min., daarna de spuit-viscositeit
instellen tot max. met 5 % water. De harder
moet steeds eerst toegevoegd worden en dan
het water.

rollen

Gereedschap met water schoonmaken.
Aangedroogde lakresten met Hesse
CLEANING-AGENT DV 9 verwijderen.

Bijzondere richtlijnen

Op zowel donkere houtsoorten of beitsen kan
op grond van de melkachtige kleur van het op
te brengen materiaal, vergrijzing ontstaan.
Kritische ondergronden zoals kopshout,
lamellen op kant, plankenvloeren 22 mm of
massieve plankenvloer, parket op
vloerverwarming enz. vragen een speciale
voorbehandeling om het gevaar van de
kantverlijming te minimaliseren b.v. met
HG 21.


Hesse PURA-NATURA HDE 52-0

Mengverhouding: 10 : 1 vol.dln met Hesse
PURA-NATURA-verharder HDR 72



DIN 53160 deel 1 en 2
(Bestandheid tegen
speeksel- en
zweetsimulatie); geen
verkleuring (trede 5)

PVC-bestendig



Algemene richtlijnen voor de verwerking

Van Hydro grondstoffen:

De vochtigheidsgraad van het hout moet liggen tussen 8 - 12%. Hydro lak niet onder 18°C verwerken en drogen. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65%. Om hechtingsproblemen te voorkomen dient de te lakken ondergrond vlak voor het aflakken te worden geschuurd. Wateroplosbare inhoudstoffen zoals b.v. uit essen en looizuur uit eiken kunnen kleurverandering en vergeling van de lak veroorzaken.

Wij adviseren daarom in principe een proefmonster te maken om de uiteindelijke kleur, hechting, droging te kunnen beoordelen onder praktijkomstandigheden.

Tip voor het reinigen en het onderhoud: Let op de instructie vlg. DIN 18356. Het parket met een zachte doek vochtig, niet drijfnat, afnemen. Alleen neutrale, silicone-, salmiak- en schuurmiddelvrije reinigers. Regelmatig schoonmaken en onderhouden met Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 met carnaubawas en Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 verhoogt de levensduur van de afwerking.

Bestelrichtlijnen

stompmat	HDE 52-0
Verpakkingen	4,5 l
Verharder	HDR 72
Verharder	0,45 l
verpakkingen	
Rendement per liter	8 - 10 m ²
Verdunning	H2O
	max. 5 %
	alléén bij spuiten.
Hesse	DV 9
CLEANING-AGENT	
	om aangedroogde
	lakresten te
	verwijderen.
Nabehandeling /	PR 90, PR 91
Onderhoudsmiddel	
Giscode:	W3/DD+

Algemene richtlijnen/uitzondering

Onze technische informatie wordt voortdurend aan de stand van de techniek en de wettelijke richtlijnen aangepast. De meest actuele versie vindt u op het internet: www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment of neem telefonisch contact met ons op.

Deze informatie heeft een adviserend karakter. Ze is gebaseerd op praktische ervaring en zorgvuldige research volgens de laatste stand der techniek. Rechten kunnen op basis van deze informatie niet worden ontleend.

Productveiligheidsblad volgens 91/155/EWG wordt ter beschikking gesteld.